

A woman with her hair pulled back, wearing a black sleeveless top, sits at a dark round table. She is looking directly at the camera with her hands clasped on the table. In the background, there is a large infinity pool that blends into a vast, hazy cityscape under a clear sky.

VONDOM DEKTON®

“ELEGANCIA, VERSATILIDAD Y CALIDEZ”

DEKTON[®]

En Vondom entendemos la innovación como la oportunidad de hacer algo diferente. Con este objetivo incorporamos recientemente Dekton[®], un material de muy **bajo mantenimiento, larga duración y gran resistencia**.

Cualidades que **perfeccionan piezas clave de nuestras colecciones**, las mesas.





FABRICACIÓN

Este material cuenta con un complejo proceso de fabricación que da como resultado **finas y elegantes láminas** compuestas por una mezcla de más de 20 minerales naturales.

Entre ellos, **porcelánicos de última generación y superficies de cuarzo.**

RESISTENCIA

Dekton es altamente resistente debido a su nula porosidad. Esto hace que **no absorba manchas**.

			Kelya	Entzo	Danae	
Resistencia a la flexión y carga de rotura.	UNE EN ISO 10545-4	Resistencia flexión media	N/mm2	46	45	55
		Carga de rotura media	N	2548	2313	2356
		Fuerza de rotura media	N	14966	13559	13818
Absorción de agua, porosidad abierta y densidades.	UNE EN ISO 10545-3	Absorción de agua por ebullición	%	0	0,1	0,1
		Absorción de agua por vacío	%	0,1	0,1	0,1
		Porosidad abierta	%	0,2	0,2	0,2
		Densidad relativa aparente	g/cm3	2,51	2,61	2,53
		Densidad aparente	g/cm3	2,50	2,61	2,52
Abrasión profunda.	UNE EN ISO 10545-6	Volumen abrasionado	mm3	125	106	115
Resistencia al impacto.	UNE EN ISO 10545-5	Coefficiente de restitución medio	-	0,85	0,85	0,85
Dilatación térmica lineal.	UNE EN ISO 10545-8	Dilatación entre 30-100°C	°C ⁻¹	6,5 · 10 ⁻⁶	5,1 · 10 ⁻⁶	6,3 · 10 ⁻⁶
Resistencia a choque térmico.	UNE EN ISO 10545-9	Daño	-	Pasa sin daño	Pasa sin daño	Pasa sin daño
Dilatación por humedad.	UNE EN ISO 10545-10	Expansión máxima	mm/m	0,1	0,1	0,1
		Expansión media	mm/m	0,0	0,0	0,0
Resistencia a la helada.	UNE EN ISO 10545-12	Daño	-	Pasa sin daño	Pasa sin daño	Pasa sin daño





ACABADOS

El acabado se **inspira en la piedra natural** y aporta un suave efecto mate a las superficies de algunas de las mesas auxiliares de colecciones Vondom.

Hemos incorporado Dekton en **tres acabados**: Entzo (blanco con matices marrones), Danae (tonalidad arena) y Kelya (gris oscuro).

Elegancia, versatilidad y calidez cromática que confieren un **carácter atemporal** al espacio y busca potenciar nuestra filosofía, crear un diálogo entre el entorno y las formas.

ACABADOS



Entzo 6001
Dekton
(12mm)



Danae 6002
Dekton
(12mm)



Kelya 6003
Dekton
(12mm)

LIMPIEZA Y CUIDADOS

Nuestra producción se rige según las normas de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2008 y medio ambiente ISO 14001:2004. Y solamente utilizamos **materiales de altísima calidad** para garantizar una larga vida útil a los productos.

Pasos para limpiar el tablero de Dekton®:

1. Pasar un paño húmedo por toda la superficie.
2. Enjabonar con jabón neutro.
3. Secar la zona para eliminar la humedad y restos de jabón.

Para una mejor conservación del mobiliario, se aconseja **cubrir con fundas** para cada uno de los artículos.

VONDOM

info@vondom.com

+34 962 39 84 86

vondom.com

